

磁気ディスク用ガラス基板の製造方法及び磁気ディスクの製造方法

本件出願は、日本国特許出願 2003-31630 号の優先権を主張し、その開示をここに参照として組み入れるものである。

発明の背景：

本発明は、HDD（ハードディスクドライブ）等の磁気ディスク装置に搭載される磁気ディスク及び磁気ディスク用ガラス基板の製造方法に関する。

今日、情報記録技術、特に磁気記録技術は、急速な IT 産業の発達に伴い飛躍的な技術革新が要請されている。HDD 等に搭載される磁気ディスクでは、高容量化の要請により $40\text{Gbit/in}^2 \sim 100\text{Gbit/in}^2$ 以上の情報記録密度を実現できる技術が求められている。

磁気ディスクでは、磁気記録ヘッドの浮上飛行方向の磁気特性が特に優れていることが求められる。このため、例えば、特開昭 62-273619 号公報では、アルミ合金等の金属基板表面上に磁気異方性を付与するテクスチャを形成した後、磁性層を成膜することによって、半径方向の磁気特性に対比して、磁気記録ヘッドの浮上飛行方向の磁気特性を向上させることが提案されている。

ところで、近年、HDD のモバイル化及び小型化の要請から、高剛性で耐衝撃性に優れ、かつ高い表面平滑性が得られるガラス基板が注目されている。

さらに、ガラス基板の場合であれば、耐衝撃性に優れているので、アルミ合金製基板のように NiP 等の金属膜を被着して剛性を補強する必要がない。この結果、製造工程が短縮できるので、廉価な磁気ディスクを提供でき、また、小型化が容易である。

例えば、特開 2002-32909 号公報（以下、従来技術 1 という）では、ガラス基板上に円周状のテクスチャを形成し、この上に磁性層等をスパッタリングにより形成した磁気記録媒体が提案されている。

ガラス基板の場合においても、半径方向の磁気特性に比べて、円周方向の磁気特性が優れていることが望まれる。例えば、 40Gbit/inch^2 以上の記録密度を達成する場合には、残留磁化膜厚積による磁気異方性比(MrtOR)は 1.2 以上であることが求められる。また、 50Gbit/inch^2 以上の記録密度を得るためには、MrtOR は 1.3 以上、特に、 60Gbit/inch^2 以上の高記録密度領域では MrtOR は 1.35 以上が望ましい。

なお、上述の MrtOR とは、残留磁化膜厚積(Mrt)から算出する磁気異方性比 OR(Oriented Ratio)のことである。磁気記録媒体主表面上の任意の点において、円周方向の残留磁化膜厚積を $\text{Mrt}(c)$ 、半径方向の残留磁化膜厚積を $\text{Mrt}(r)$ としたときに、 $\text{Mrt}(r)$ に対する $\text{Mrt}(c)$ の比 $\text{Mrt}(c)/\text{Mrt}(r)$ を MrtOR として定める。ここで、Mrt とは、 Mr (残留磁化)と t (媒体の磁性層厚さ)との積のことである。

すなわち、MrtOR がほぼ 1 であれば、磁気記録媒体は円周方向と半径方向の磁気特性がほぼ等しい等方性である。MrtOR が 1 を越えて大きくなるに従って、円周方向の磁気異方性が向上する。

ところが、アルミ合金製基板や、NiP 等の金属膜を被着した基板など、金属表面上に磁気異方性を付与するテクスチャを形成した場合とは異なり、上記従来技術 1 で提案されているように、ガラス基板表面上に直接、磁気異方性を付与するテクスチャを形成し、この上に磁性層を形成した場合には、MrtOR は 1.0 ～ 1.1 程度しか得られなかった。このため、HDD の高容量化と低価格化を阻害する要因となっていた。

発明の要旨：

そこで、本発明の目的は、ガラス基板を用いた場合であっても 1.2 以上の

MrtOR が得られ、 40Gbit/in^2 以上の記録密度を達成でき、耐衝撃性に優れた、廉価な磁気ディスクが得られる磁気ディスク用ガラス基板を提供することである。

本発明の他の目的は、ガラス基板を用いた場合であっても 1.2 以上の MrtOR が得られ、 40Gbit/in^2 以上の記録密度を達成でき、耐衝撃性に優れた、廉価な磁気ディスクを提供することである。

本発明者が上記課題に関して鋭意検討した結果、以下の事実が見出された。磁気ディスク用ガラス基板を製造するため、ガラスディスクの主表面を鏡面研磨加工した後、該主表面上に、磁性層に磁気異方性を付与するためのテクスチャを形成する前に、該ガラスディスクに対して薬液で化学処理を行う。その後、その主表面上にテクスチャ加工を行うと、所望の均一なテクスチャ形状が好適に形成できる。この結果、テクスチャ形成後に得られたガラス基板上に磁性層を形成したときに、高い磁気異方性が得られる。

本発明は、前記課題を解決するため、以下の態様を有する。

(態様 1)

鏡面研磨されたガラスディスクの主表面上に、テープでテクスチャを形成する磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、前記テクスチャを形成する前に、前記ガラスディスクの主表面に形成されている研磨変質層の少なくとも一部が除去されるよう、前記ガラスディスクを化学処理する磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

(態様 2)

前記化学処理は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及びフッ化アンモニウムから選ばれる少なくとも 1 種の物質を用いて行う上記態様 1 の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

(態様 3)

前記鏡面研磨されたガラスディスクは、鏡面研磨の後に化学強化されたガラスディスクである上記態様 1 の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

(態様 4)

前記ガラスディスクの材質は、 SiO_2 : 58~75 重量%、 Al_2O_3 : 5~23 重量%、 Li_2O : 3~10 重量%、 Na_2O : 4~13 重量%を主成分として含有するガラスである上記態様 1 の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

(態様 5)

上記態様 1 の製造方法により製造されたガラス基板上に、少なくとも磁性層を形成する磁気ディスクの製造方法。

通常、磁気ディスク用ガラス基板を製造する場合、ガラスディスク（円盤状に成型したガラス）に、粗ラッピング工程（粗研削工程）、形状加工工程、精ラッピング工程（精研削工程）を行った後、テクスチャ加工工程の前に、その主表面を鏡面研磨する工程を実施する。

この鏡面研磨工程は、通常、次のようにして行われる。すなわち、多数枚のガラスディスクを研磨キャリアに載置し、この研磨キャリアを、太陽歯車と内歯歯車を用いて遊星歯車運動させることで研磨加工を行う、いわゆるバッチ式両面研磨方法を用いて研磨される。このバッチ式両面研磨方法においては、研磨装置の上下定盤に研磨パッドポリッシャが張られ、この研磨パッドポリッシャと $0.3 \sim 3.0 \mu\text{m}$ 程度の範囲にある粒径の遊離砥粒（酸化セリウム砥粒等）を用いてガラスディスクの主表面が鏡面となるように研磨加工される。こうして、例えば、ガラスディスクの表面粗さ R_{max} が 5 nm 以下の鏡面となるように研磨加工を行う。

この鏡面研磨工程においては、ガラスディスクは高い荷重による押圧力を受けながら研磨が行われるために、ガラスディスクの研磨面には研磨変質層が形成される。この研磨変質層とは、例えば、研磨加工によりガラスディスクの研

磨面に生成された残留応力層（加工応力層）である。

本発明者の研究によると、以下のように考察される。つまり、この残留応力層の生成の際には、組織学的に見て、ガラスディスク主表面のSi-Oのネットワークに構造的な変化が起こる。この構造的な変化によって、鏡面研磨加工による残留応力分布にムラが発生する。そして、研磨砥粒の軌跡に応じて、ガラスディスク主表面上に、残留応力が相対的に高い箇所と相対的に低い箇所とが形成される。

従って、この鏡面研磨工程の後に前記テクスチャ加工を行うと、前記残留応力が相対的に高い箇所と相対的に低い箇所とでは、テクスチャ加工のされ易さが異なるので、所望の均一なテクスチャ形状を得ることが困難になるものと考えられる。すなわち、前記残留応力が相対的に高い箇所では、相対的にテクスチャ加工され難く、前記残留応力が相対的に低い箇所では、相対的にテクスチャ加工され易い。このため、テクスチャ工程後のガラス基板主表面には、テクスチャ形状のムラが発生してしまうものと考えられる。

本発明では、前記鏡面研磨工程の後に、該研磨工程で形成されたガラスディスク主表面の研磨変質層の少なくとも一部が除去されるように、薬液による化学処理を行う。本発明者の考察によれば、この化学処理により、残留応力のばらつきのあるガラスディスク主表面の表層が除去されるものと考えられる。この結果、テクスチャ工程前のガラスディスク主表面の残留応力のばらつきを抑制でき、応力の略均一な表面が得られる。従って、テクスチャ加工を施すと、所望の均一なテクスチャ形状を得ることができる。

本発明において、上記化学処理に使用する薬液としては、特に、水酸化ナトリウム（NaOH）、水酸化カリウム（KOH）などのアルカリを含むアルカリ溶液や、フッ化アンモニウム（ NH_4F ）などの酸を含む酸溶液などが好ましい。これらの薬液は、ガラスに対してエッチング性が優れているので、ガラス

ディスク主表面の研磨変質層を好適に除去することができる。さらに、これらの薬液は、ガラスディスク主表面を均一にエッチングできるので、化学処理後のガラスディスク主表面を鏡面とすることができる。なお、上記NaOH、KOHなどのアルカリは単独でも、混合して用いてもよい。

本発明において、テクスチャ工程前の化学処理工程で除去されるガラスディスク主表面の研磨変質層の厚さは、0.1～10nm程度の範囲であることが好ましい。ガラスディスク主表面の研磨変質層の除去される厚さが薄すぎると、鏡面研磨後のガラスディスク主表面の残留応力のばらつきが残るので好ましくない。また、ガラスディスク主表面の研磨変質層の除去される厚さが厚すぎると、ガラスディスクの主表面に凹欠陥を生じる場合があるため好ましくない。

本発明において、化学処理に使用する薬液のPHとしては、アルカリ性薬液の場合は、8～13の範囲であることが好ましい。アルカリ性薬液の場合にPHが上記の範囲であると、ガラスディスク主表面の研磨変質層の少なくとも一部が除去されて、鏡面研磨後の残留応力のばらつきを十分に抑制することができる。また、PHが13を超えると、薬液によるダメージが大きくなり、ガラスディスク主表面に凹欠陥を生じやすくなるため好ましくない。

一方、酸性薬液の場合は、PHは2～5の範囲であることが好ましい。PHがこの範囲の酸性薬液を使用すれば、ガラスディスク主表面の研磨変質層の少なくとも一部が除去されて鏡面研磨後の残留応力のばらつきを十分に抑制することができ、また、薬液によるダメージも発生しない。

また、化学処理に使用する薬液の温度については特に制約はないが、薬液によるダメージが発生しないように、20℃～100℃程度の範囲であることが好ましい。

本発明における化学処理は、例えば、上記薬液の中にガラスディスクを浸漬させることにより行われるが、超音波を加えることなども適宜行ってよい。こ

の場合、超音波を付加すると、ガラスディスク上の異物を除去することができ、ガラスディスク主表面の清浄度を向上させることができるので好ましい。処理時間は、上述のガラスディスク主表面の研磨変質層の除去される厚さなどを考慮して適宜決められるものであるが、概ね1～10分程度が適当である。

本発明においてガラス基板を製造するのに用いるガラスの材質としては、例えば、アルミノシリケートガラスが好適である。アルミノシリケートガラスは、化学強化に適し、高剛性が得られるので、高記録密度化にとって好適である。

アルミノシリケートガラスとしては、アルカリ金属元素を含有するガラスが好ましい。アルカリ金属元素を含有するガラス基板は、化学強化に適し、優れたLUL（ロードアンロード）特性、耐衝撃性を得ることができる。このようなアルミノシリケートガラスの中でも、特に、ガラス組成が、 SiO_2 ：58～75重量%、 Al_2O_3 ：5～23重量%、 Li_2O ：3～10重量%、 Na_2O ：4～13重量%を主成分として含有するガラスであることが好ましい。

更には、ガラス組成が、 SiO_2 ：62～75重量%、 Al_2O_3 ：5～15重量%、 Li_2O ：4～10重量%、 Na_2O ：4～12重量%、 ZrO_2 ：5.5～15重量%を主成分として含有するとともに、 $\text{Na}_2\text{O}/\text{ZrO}_2$ の重量比が0.5～2.0、 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ZrO}_2$ の重量比が0.4～2.5であるアルミノシリケートガラスであることが好ましい。また、 ZrO_2 の未溶解物が原因で生じるガラス基板表面の突起を無くするためには、モル%表示で、 SiO_2 を57～74%、 ZnO_2 を0～2.8%、 Al_2O_3 を3～15%、 Li_2O を7～16%、 Na_2O を4～14%含有する化学強化用ガラス等を使用することが好ましい。

このようなアルミノシリケートガラスは、化学強化することによって、抗折強度に優れ、圧縮応力層の深さも深く、ヌープ硬度にも優れる。

本発明者の研究によれば、以下のように考察される。つまり、アルミノシリケートガラスは、上述のように磁気ディスクの高記録密度化にとって好適である。一方で、鏡面研磨加工時に、ガラスディスク主表面のSi-Oのネットワ

ークに構造的な変化が起こる。この構造的な変化によって、鏡面研磨加工による残留応力分布にムラが発生し、研磨砥粒の軌跡に応じて、ガラスディスク主表面上に、残留応力が相対的に高い箇所と相対的に低い箇所とが形成され易い。

本発明では、前述のように、テクスチャ加工工程の前に、ガラスディスク主表面の研磨変質層が除去されるよう、化学処理を行う工程を実施することにより、ガラスディスク主表面の残留応力のばらつきが抑制されるものと考えられる。このため、本発明はアルミノシリケートガラスを使用する基板にとって特に好適であるとともに、磁気ディスクの高記録密度化に資することができる。

なお、上述のアルミノシリケートガラスの代表的なものとしては、例えば、HOYA株式会社製のN5（商品名）が挙げられる。

本発明において、ガラス基板を製造するためのガラスディスクは、化学強化されたものであることが好ましい。化学強化されたガラスディスクは、ガラスディスク表面上に均一な応力層が形成されているため、強度が高く、平坦度も高い。よって、LUL特性、耐衝撃性に優れ、モバイル用途のHDDに特に好適である。なお、化学強化工程では、化学強化塩がガラスディスク表面に固く結着して、ガラスディスク主表面の形状が乱される場合がある。このため、ガラスディスク上に前記テクスチャを形成した後に、化学強化工程を施すと、磁性層に磁気異方性を付与するためのテクスチャ形状が化学強化によって乱される。この結果、所望のMrtORが得られない場合がある。従って、この化学強化工程は、前記テクスチャを形成する工程より前に実施することが好ましい。

このような観点から、本発明において、化学強化工程を実施する場合は、鏡面研磨工程、化学強化工程、化学処理工程、テクスチャ工程の順にするのが好適である。

磁気ディスク用ガラス基板の直径サイズについては特に限定はない。しかし、実用上、モバイル用途のHDDとして使用されることの多い2.5インチサイズ

以下の小型磁気ディスクに対しては、本発明は有用性が高い。なぜなら、本発明では、耐衝撃性が高く、 40Gbit/in^2 以上の情報記録密度が得られ、かつ廉価な磁気ディスクを提供できるからである。

また、ガラス基板の厚さは、 $0.1\text{mm}\sim 1.5\text{mm}$ 程度が好ましい。特に、 $0.1\text{mm}\sim 0.9\text{mm}$ 程度の薄型基板により構成される磁気ディスクの場合では、耐衝撃性が高くかつ廉価な磁気ディスクを提供できるので、本発明は有用性が高い。

本発明により得られる磁気ディスク用ガラス基板上に、少なくとも磁性層を形成することにより、本発明の磁気ディスクが得られる。本発明において、テクスチャを施されたガラス基板上に、成膜を行って磁気ディスクとする場合、シード層、下地層、オンセット層、磁性層、保護層、潤滑層などを設けた磁気ディスクとするのが特に好適である。

本発明においては、磁性層の組成は特に限定されないが、hcp 結晶構造をもつ Co 系合金からなる材料は、結晶磁気異方性が高いので好ましい。Co 系合金の内、CoPt 系合金は、 3000 エルステッド以上の高い保磁力を得ることができるので好ましい。また、CoCr 系合金は、Cr によって磁性粒子間の交換相互作用を抑制することができ、媒体ノイズを低減することができるので好ましい。これら Co 系合金としては、CoPt 合金や CoCr 合金の他、CoCrPt 系合金、CoCrPtTa 系合金、CoCrPtTaB 系合金、CoCrPtB 系合金、CoCrPtNb 系合金などが挙げられる。これらの中でも、特に CoCrPtB 合金は、媒体ノイズが低く、高記録密度化に好適である。CoCrPtB 合金の場合の好ましい組成比としては、Cr : $13\sim 25\text{at}\%$ 、Pt : $6\sim 15\text{at}\%$ 、B : $2\sim 10\text{at}\%$ 、Co : 残部である。

シード層としては、例えば、Al 系合金、Cr 系合金、NiAl 系合金、NiAlB 系合金、AlRu 系合金、AlRuB 系合金、AlCo 系合金、FeAl 系合金等の bcc または B2 結晶構造型合金等を用いることにより、磁性粒子の微細化を図ることができる。

下地層としては、Cr 系合金、CrMo 系合金、CrV 系合金、CrW 系合金、CrTi 系合金、Ti 系合金等の磁性層の配向性を調整する層を設けることができる。

オンセット層としては、磁性層と同様の結晶構造をもつ非磁性材料を用いることにより、磁性層のエピタキシャル成長を助けることができる。例えば、磁性層が Co 系合金材料からなる場合は、非磁性の hcp 結晶構造をもつ材料、例えば、CoCr 系合金、CoCrPt 系合金、CoCrPtTa 系等を用いる。

保護層としては、例えば、カーボン保護膜などが挙げられる。

保護層上には、潤滑層を形成してもよく、潤滑層を形成する潤滑剤としては、PFPE（パーフロロポリエーテル）化合物が好適である。

本発明において、磁気ディスク用ガラス基板上に上記各層を成膜する方法については、公知の技術を用いることができる。中でも、スパッタリング法は、各層の膜厚を薄くできるので好ましい。

なお、本発明において、上記磁性層に磁気異方性を付与するための前記テクスチャの形状としては、磁性層に対して磁気記録ヘッドの浮上走行方向の磁気異方性を高められる規則性のある形態であればよい。しかし、磁気ディスクの場合、磁気記録ヘッドの走行方向は円周方向であるので、円周状の規則性を持ったテクスチャ、あるいは、これに交差する形状成分を持つクロステクスチャ、楕円状テクスチャ、らせん状テクスチャまたはこれら形状成分の複合形態であってよい。中でも円周状のテクスチャは、磁性粒子を磁気記録ヘッドの走行方向へ配列させる作用が高いので好ましい。

本発明において、テープでテクスチャを形成するに当たっては、枚葉式テープテクスチャ方法を用いることが好ましい。この枚葉式テープテクスチャ方法においては、プラスチック繊維などの繊維テープをガラスディスク主表面に押圧し、移動させることで、ガラスディスク主表面に例えば円周状のテクスチャを形成する。このとき、ダイヤモンド砥粒など、ガラスに比べて硬度の高い砥

粒を含む研磨液を供給することで、ガラスディスク主表面上に精緻なテクスチャを形成することができる。

図面の簡単な説明：

図は、本発明の実施の形態による磁気ディスクの層構成を模式的に示す断面図である。

発明の詳細な説明：

以下に実施例を挙げて、本発明の実施の形態をさらに具体的に説明する。なお、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

(実施例 1)

本実施例では、(1) 粗ラッピング工程 (粗研削工程)、(2) 形状加工工程、(3) 精ラッピング工程 (精研削工程)、(4) 端面鏡面加工工程、(5) 第 1 研磨工程、(6) 第 2 研磨工程 (主表面鏡面研磨工程)、(7) 化学強化工程、(8) 化学処理工程、(9) テクスチャ工程、(10) 精密洗浄工程、を経て磁気ディスク用ガラス基板を製造した。以下、各工程を説明する。

(1) 粗ラッピング工程

まず、熔融ガラスから上型、下型、胴型を用いたダイレクトプレスにより、直径 66 mm ϕ 、厚さ 1.5 mm の円盤状のアルミノシリケートガラスからなるガラスディスクを得た。なお、この場合、ダイレクトプレス以外に、ダウンドロー法やフロート法で形成したシートガラスから研削砥石で切り出して円盤状のガラスディスクを得てもよい。このアルミノシリケートガラスとしては、 SiO_2 : 63.6 重量%、 Al_2O_3 : 14.2 重量%、 Na_2O : 10.4 重量%、 Li_2O : 5.4 重量%、 ZrO_2 : 6.0 重量%、 Sb_2O_3 : 0.4 重量%の組成を有するアルミノシリケートガラスを使用した。

次いで、ガラスディスクに対して、寸法精度及び形状精度を向上させるためラッピング工程を行った。このラッピング工程は両面ラッピング装置を用い、

粒度 # 4 0 0 の砥粒を用いて行なった。具体的には、はじめに粒度 # 4 0 0 のアルミナ砥粒を用い、荷重を 1 0 0 k g 程度に設定した。そして、上記ラッピング装置のサンギアとインターナルギアを回転させることによって、キャリア内に収納したガラスディスクの両面を面精度 0 ~ 1 μ m、表面粗さ (R m a x) 6 μ m 程度にラッピングした。

(2) 形状加工工程

次に、円筒状の砥石を用いてガラスディスクの中央部分に孔を空けると共に、外周端面の研削をして直径を 6 5 m m ϕ とした後、外周端面および内周端面に所定の面取り加工を施した。このときのガラスディスク端面の表面粗さは、R m a x で 4 μ m 程度であった。なお、一般に、2.5 インチ型 HDD (ハードディスクドライブ) では、外径が 65 m m の磁気ディスクを用いる。

(3) 精ラッピング工程

次に、砥粒の粒度を # 1 0 0 0 に変え、ガラスディスク表面をラッピングすることにより、表面粗さを R m a x で 2 μ m 程度、R a で 0.2 μ m 程度とした。上記ラッピング工程を終えたガラスディスクを、中性洗剤、水の各洗浄槽 (超音波印加) に順次浸漬して、超音波洗浄を行なった。

(4) 端面鏡面加工工程

次いで、ブラシ研磨により、ガラスディスクを回転させながらガラスディスクの端面 (内周、外周) の表面の粗さを、R m a x で 1 μ m、R a で 0.3 μ m 程度に研磨した。そして、上記端面鏡面加工を終えたガラスディスクの表面を水洗浄した。

(5) 第 1 研磨工程

次に、上述したラッピング工程で残留した傷や歪みの除去するため第 1 研磨工程を両面研磨装置を用いて行なった。両面研磨装置においては、研磨パッドが貼り付けられた上下定盤の間にキャリアにより保持したガラスディスクを密

着させ、このキャリアをサンギアとインターナルギアとに嚙合させ、上記ガラスディスクを上下定番によって挟圧する。その後、研磨パッドとガラスディスクの研磨面との間に研磨液を供給して回転させることによって、ガラスディスクが定盤上で自転しながら公転して両面を同時に研磨加工する。以下、実施例で使用する両面研磨装置としては同一装置を用いた。具体的には、ポリシャとして硬質ポリシャ（硬質発泡ウレタン）を用い、研磨工程を実施した。研磨条件は、研磨液としては酸化セリウム（平均粒径 $1.3 \mu\text{m}$ ）を研磨剤として分散した超純水とし、荷重： 100 g/cm^2 、研磨時間：15分とした。上記第1研磨工程を終えたガラス基板を、中性洗剤、純水、純水、IPA（イソプロピルアルコール）、IPA（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、超音波洗浄し、乾燥した。

（6）第2研磨工程（主表面鏡面研磨工程）

次に第1研磨工程で使用したものと同一タイプの両面研磨装置を用い、ポリシャを軟質のパッドポリシャ（スウェードパット）に変えて、第2研磨工程を実施した。この第2研磨工程は、上述した第1研磨工程で得られた平坦な表面を維持しつつ、例えば、表面粗さ R_a を $1.0 \sim 0.3 \mu\text{m}$ 程度以下まで低減させることを目的とするものである。この第2研磨工程により、ガラスディスクの主表面を鏡面に仕上げられる。研磨条件は、研磨液としては酸化セリウム（平均粒径 $0.8 \mu\text{m}$ ）を分散した超純水とし、荷重： 100 g/cm^2 、研磨時間を5分とした。上記第2研磨工程を終えたガラスディスクを、中性洗剤、純水、純水、IPA、IPA（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、超音波洗浄し、乾燥した。

（7）化学強化工程

次に、上記洗浄を終えたガラスディスクに、以下の条件で低温型イオン交換法による化学強化工程を施した。化学強化は硝酸カリウム（60%）と硝酸ナ

トリウム（４０％）の混合した化学強化溶融塩を用意し、この化学強化溶融塩を３８０℃に加熱し、上記洗浄・乾燥済みのガラスディスクを２４０分間浸漬して化学強化処理を行なった。

次に、上記化学強化工程を終えたガラスディスク表面の目視検査及び光の反射・散乱・透過を利用した精密検査を実施した。その結果、ガラスディスク表面に付着物による突起や、傷等の欠陥は発見されなかった。また、上記工程を経て得られたガラスディスクの主表面の表面粗さを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）にて測定したところ、 $R_{max}=2.13\text{ nm}$ 、 $R_a=0.20\text{ nm}$ と超平滑な鏡面を持つガラスディスクを得た。 R_{max} 、 R_a はともに日本工業規格（ＪＩＳ）Ｂ０６０１規定のものである。また、得られたガラスディスクの外径は６５mm、内径は２０mm、板厚は０.６３５mmであった。

（８）化学処理工程

次に、得られたガラスディスクにアルカリによる化学処理工程を施した。アルカリ性溶液として、０．１重量％のＮａＯＨを含有する溶液を使用し、ＰＨメータで溶液のＰＨを測定したところ１３であった。この溶液の温度を５０℃とし、この中に上記ガラスディスクを１８０秒間浸漬させた。なお、ガラスディスクの洗浄作用を得るために、処理中に溶液に超音波を付加した。

この化学処理工程終了後のガラスディスクの主表面形状をＡＦＭにて測定した結果、 $R_{max}=4.66\text{ nm}$ 、 $R_a=0.30\text{ nm}$ の平滑な鏡面が得られていることが分かった。ここで、測定領域は $5\text{ }\mu\text{ m}\times 5\text{ }\mu\text{ m}$ である。なお、この化学処理工程により、ガラスディスクの主表面は０．１nm厚エッチング（除去）されていた。

（９）テクスチャ工程

テープ（Ｔａｐｅ）式のテクスチャ装置を用いて、研磨及び円周状テクスチャ処理を施した。この際、テープには織物タイプのテープを用いた。また、硬

質研磨剤には平均粒径 $0.125\text{ }\mu\text{m}$ の多結晶ダイヤモンドが分散剤・潤滑剤（グリセリン）に溶かしてあるスラリーを用いた。

このときのテクスチャ加工条件は以下のとおりである。

加工加重 1. 4 kg

加工圧力 12 g/mm^2

基板回転数 1000 rpm

テープの送り速度 2 mm/sec

テクスチャ加工時間 30 秒

このテクスチャ工程の後に、前記研磨剤のダイヤモンドスラリーと分散剤（潤滑剤）を洗い流すため、超純水シャワーによる前洗浄を5秒間行った。

（10）精密洗浄工程

次に、テクスチャを形成したガラスディスクの精密洗浄を行った。これはヘッドクラッシュやサーマルアスペリティ障害の原因となる研磨剤残渣や外来の鉄系コンタミネーションなどを除去し、表面が平滑で清浄なガラス基板を得るためのものである。この精密洗浄工程は以下の一連の洗浄工程を含む。

まず、洗浄液による洗浄工程を実施した。この洗浄液は、KOHとNaOHを1：1で混合した薬液を超純水で希釈し、洗浄能力を高めるために非イオン界面活性剤を添加した。洗浄液のPHは、超純水の希釈により12.4となるように調整した。ガラスディスクをこの洗浄液に浸漬させた状態で揺動させながら2分間洗浄した。なお、このとき洗浄液の温度は50℃とし、超音波を加えて洗浄効果を高めるようにした。

次に、水リンス洗浄工程を2分間行った。これは、前述の洗浄で用いた洗浄液の残渣を除去するためのものである。

次いで、IPA洗浄工程を2分間行った。これは、ガラスディスクを洗浄するとともに、基板上の水を除去するためのものである。

最後に、IPA蒸気乾燥工程を2分間行った。これは、基板に付着している液状IPAをIPA蒸気により除去しつつ乾燥させるためのものである。

次に、上記精密洗浄工程を終えて得られたガラス基板表面の目視検査及び光の反射・散乱・透過を利用した精密検査を実施した。その結果、ガラス基板表面に付着物による突起や、傷等の欠陥は発見されなかった。また、ヘッドクラッシュやサーマルアスペリティ障害の原因となる異物も発見されなかった。

次に、上記工程を経て得られたガラス基板の主表面形状の測定を行った。表面形状は、AFM（原子間力顕微鏡）を用いて、高精細な評価のできるタッピングモードで測定した。測定範囲は $1\mu\text{m} \times 1\mu\text{m}$ のガラス基板主表面である。AFM測定に用いたカンチレバー（探針）は、高精度の測定結果が得られるよう、 10nm の先端曲率半径を備えるものを選定して測定した。サンプリングモードは、縦横を 256×256 区画とし、測定形状の波長帯域は $3.9\text{nm} \sim 1000\text{nm}$ である。

その結果、本実施例の磁気ディスク用ガラス基板表面には均一な円周状のテクスチャが形成されており、半径方向の、 $R_{\text{max}} = 8.25\text{nm}$ 、 $R_a = 0.69\text{nm}$ であった。また、円周方向の表面粗さ $R_a(c)$ に対する半径方向の表面粗さ $R_a(r)$ の比 $R_a(r)/R_a(c)$ は表1に示すように、 4.68 であった。なお、 $R_a(r)/R_a(c)$ の値が大きいほど、均一なテクスチャ形状が形成されていることを示している。高い磁気異方性を得るために必要な均一なテクスチャ形状であるためには、通常、 $R_a(r)/R_a(c)$ の値が3以上であることが要求される。 $R_a(r)/R_a(c)$ の値が3未満であると、テクスチャ形状が不均一であり、磁気異方性も殆ど得られない。

以上のようにして得られた磁気ディスク用ガラス基板上に、枚葉式スパッタリング装置を用いて、シード層2、下地層3、磁性層4、保護層5及び潤滑層6を順次形成し、図1に示す構造の磁気ディスクを得た。

シード層2は、Cr合金薄膜（膜厚 600\AA ）からなる第1

のシード層 2 a と、A l R u 薄膜（膜厚：300 オングストローム）からなる第 2 のシード層 2 b を形成した。なお、この A l R u 薄膜は、A l : 50 a t %、R u : 50 a t % の組成比で構成されている。

下地層 3 は、C r W 薄膜（膜厚：100 オングストローム）で、磁性層の結晶構造を良好にするために設けた。なお、この C r W 薄膜は、C r : 90 a t %、W : 10 a t % の組成比で構成されている。また、結晶粒子の微細化を促進するために、A r ガスと C O₂ ガスとの混合ガス雰囲気中で成膜した。このとき A r ガスに対する C O₂ ガスの混合比は 0.75% とした。

磁性層 4 は、C o C r P t B 合金からなり、膜厚は、150 オングストロームである。この磁性層の C o、C r、P t、B の各含有量は、C o : 62 a t %、C r : 20 a t %、P t : 12 a t %、B : 6 a t % である。

保護層 5 は、磁性層 4 が磁気ヘッドとの接触によって劣化することを防止するためのもので、膜厚 50 オングストロームの水素化カーボンからなる。また、潤滑層 6 は、パーフルオロポリエーテルの液体潤滑剤をディップ法により形成し、膜厚は 9 オングストロームである。

次に、得られた磁気ディスクの磁気特性及び信頼性を以下のようにして評価した。

（磁気特性評価）

磁気特性は、VSM（振動試料型磁化測定法）により測定した。磁気ディスクの半径=32mm位置を中心として 8mm 直径の円形試料を切り出した。そして、基板の円周方向、基板の半径方向にそれぞれ外部磁場を印加（±10kOe）して磁化曲線を求め、基板の円周方向及び半径方向の Mrt（残留磁化膜厚積）を算出した。

その結果については表 1 に示すように、本実施例では、MrtOR は 1.30 を得ることができた。

(信頼性評価)

得られた磁気ディスクについて、グライド特性評価を行ったところ、タッチダウンハイトは、4.2nmであった。タッチダウンハイトは、浮上しているヘッドの浮上量を順に下げていき（例えば磁気ディスクの回転数を低くしていく）、磁気ディスクと接触し始める浮上量を求めて、磁気ディスクの浮上量の能力を測るものである。通常、40Gbit/in²以上の記録密度が求められる HDD では、タッチダウンハイトは 5nm 以下であることが求められる。

また、ヘッド浮上時の浮上量を 12 nm とし、70℃、80%RH 環境下で、ヘッドのロード・アンロード動作を繰り返して行う LUL 耐久性について試験した。この結果、60 万回の LUL 連続試験後でも、ヘッドクラッシュや、サーマルアスペリティなどの障害は発生しなかった。通常に使用される HDD では、LUL 回数が 60 万回を越えるには 10 年間程度の使用が必要とされている。従って、本実施例では、高信頼性を有する耐久性の高い磁気ディスクが得られた。

(実施例 2、実施例 3)

実施例 1 の (8) 化学処理工程において、NaOH 溶液に替えて 0.1 重量%の水酸化カリウム (KOH) 溶液を用いて、50℃で 180 秒間の処理を行った。薬液として用いた KOH 溶液の PH は 12.6 であった (実施例 2)。

また、実施例 1 の (8) 化学処理工程において、NaOH 溶液に替えて 0.06 重量%のフッ化アンモニウム溶液を用いて、50℃で 180 秒間の処理を行った。薬液として用いたフッ化アンモニウム溶液の PH は 2～3 であった (実施例 3)。

実施例 2 及び実施例 3 共に、使用する薬液が異なる点以外は実施例 1 と同様にして磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクを製造した。そして、更に実施例 1 と同様の評価を行い、その結果を表 1 に示した。

(比較例)

実施例 1 の (8) 化学処理工程における NaOH 溶液に替えて純水を用いて、50℃で180秒間の処理を行った。

このように薬液による化学処理を行わない点以外は実施例 1 と同様にして磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクを製造した。そして、更に実施例 1 と同様の評価を行い、その結果を表 1 に示した。

表 1

| | 化学処理 | | 化学処理後 表面形状 (AFM) | テクスチャ形成後 表面形状 (AFM) | | 磁気 異方性 |
|-------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | 物質 | 濃度 [重量%] | Ra [nm] | Ra(r) [nm] | Ra(r)/Ra(c) | MrtOR |
| 実施例 1 | NaOH | 0.10 | 0.30 | 0.69 | 4.68 | 1.30 |
| 実施例 2 | KOH | 0.10 | 0.36 | 0.56 | 3.69 | 1.25 |
| 実施例 3 | NH ₄ F | 0.06 | 0.40 | 0.67 | 4.49 | 1.31 |
| 比較例 | なし (純水のみ) | | 0.48 | 0.55 | 2.85 | 1.10 |

表 1 の結果から、テクスチャ工程の前に、薬液による化学処理工程を施すことにより、均一なテクスチャ形状が得られるとともに、MrtOR が 1.2 以上の優れた磁気異方性を備えた磁気ディスクが得られることが分かる。

これに対し、化学処理工程を施さない比較例では、鏡面研磨により生じたガラスディスク主表面の残留応力のばらつきが残ってしまうと考えられるため、テクスチャ形状が不均一となり、磁気異方性も殆ど得られないことが分かる。

以上詳細に説明したように、本発明によれば、磁気ディスク用基板としてガラス基板を用いた場合であっても、均一なテクスチャ形状が得られるとともに、磁性層に高い磁気異方性を付与できる磁気ディスク用ガラス基板を提供することができる。また、このようにガラス基板を用いた場合であっても、高い磁気異方性を備えることで高密度記録化を達成でき、しかも耐衝撃性に優れ、廉価な磁気ディスクを提供することができる。

また、本発明は、基板主表面に鏡面研磨加工による残留応力のムラが特に形

成され易いアルミノシリケートガラス基板を用いる場合に好適である。また、本発明は、耐衝撃性に優れる化学強化されたガラス基板を用いる場合に好適である。

特許請求の範囲

1. 鏡面研磨されたガラスディスクの主表面上に、テープでテクスチャを形成する磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、

前記テクスチャを形成する前に、前記ガラスディスクの主表面に形成されている研磨変質層の少なくとも一部が除去されるよう、前記ガラスディスクを化学処理する磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

2. 前記化学処理は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及びフッ化アンモニウムから選ばれる少なくとも1種の物質を用いて行う請求項1の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

3. 前記鏡面研磨されたガラスディスクは、鏡面研磨の後に化学強化されたガラスディスクである請求項1の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

4. 前記ガラスディスクの材質は、 SiO_2 : 58~75 重量%、 Al_2O_3 : 5~23 重量%、 Li_2O : 3~10 重量%、 Na_2O : 4~13 重量%を主成分として含有するガラスである請求項1の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

5. 請求項1の製造方法により製造されたガラス基板上に、少なくとも磁性層を形成する磁気ディスクの製造方法。

開示の要約：

ガラスディスクの主表面を鏡面研磨し、次いで、鏡面研磨されたガラスディスク主表面の研磨変質層が除去されるよう、ガラスディスクを化学処理した後、ガラスディスク主表面上にテープでテクスチャを形成することにより、磁気ディスク用ガラス基板を得る。